



L'Alchimiste des matières

# GUIDE D' APPLICATION DE L'ENDUIT BÉTON CIRÉ COMPTOIR, SOL ET DOUCHE

## 01 Avant l'application

### + Réception de la commande

Voici ce que vous devez recevoir:

- 1 seau avec la poudre prémélangée ( il faut quand même mélanger la poudre dans le seau avant utilisation ).
- 1 bidon d'adjuvant à mélanger avec la poudre.
- 2 bidons de Vernis Extrême ( un bidon pour la partie A et un autre pour la partie B ), attention de bien respecter le ratio : 5 parts de A pour 1 part de B.



### + Préparation de la surface

Votre surface doit être prête conformément aux instructions fournies dans le guide d'application béton ciré fini lisse de Silex Élément : lisse, dépoussiérée, saine et dégraissée.

### + Protection des surfaces

- Avant chaque couche: apposez du ruban à peintre sur les bordures externes de la surface.
- Après chaque couche : retirez le ruban tant que le mortier est encore humide.

### + Mélange de l'enduit et de l'adjuvant :

Pour faire le mélange : 20% d'adjuvant pour 80% de poudre.

- Faites des petites quantités à la fois (4 kg de poudre au maximum).
- Mélangez afin d'obtenir une pâte homogène qui se tient bien sur la truelle (sans grumeaux et onctueux). Selon la consistance souhaitée, ajoutez plus d'adjuvant.




## 02

### Première couche

\*Épaisseur de la couche : au moins 1 mm (1/25").


#### + Techniques d'application

- Utiliser le couteau à joint pour placer le mortier sur le plateau.
- Afin de faire de fines couches, inclinez votre plateau en faisant un angle de 20°.
- Pour créer des effets décoratifs aléatoires, faites des mouvements semi-circulaires entrecroisés.



#### + Dès que l'enduit commence à prendre\*, retirez le surplus et uniformisez l'application avec une éponge sèche.

*\*Il faut que l'empreinte de votre main ne laisse plus de marque, mais que le béton soit encore suffisamment frais pour être lissé.*



#### + Temps de séchage : au minimum 1h au toucher, et 4h pour recouvrir. Le séchage peut être accéléré à l'aide d'un ventilateur.



## 03


### Deuxième couche

#### + Techniques d'application :

- Afin de faire de fines couches, inclinez votre plateau en faisant un angle de 30°.
- Pour créer des effets décoratifs aléatoires, faites des mouvements semi-circulaires entrecroisés.
- Mettre un peu de pression.

*\*Pour une application plus foncée, il faut appuyer sur le plateau en écrasant le fini pour bien le lisser.*

#### + Temps de séchage : au minimum 1h au toucher et 4h pour l'application du scellant.



## 04

### Ponçage de la surface

- + **Poncez avec** : un grain de 120 et puis un grain de 220.
- + **Dépoussiérer** : un aspirateur et avec un chiffon légèrement humide.



## 05 Application du Vernis Uréthane

#### + Techniques d'application:

- Faites le mélange en respectant les proportions (5 A pour 1 B). La durée de vie en pot du vernis est de 30 minutes\*.
- Appliquez une première couche d'uréthane Silex à l'aide d'un rouleau velours sans charpie.

#### + Temps de séchage : 12 heures minimum entre chaque couche.

#### + Répétez l'application pour une deuxième couche.

#### + Temps de séchage : 24 heures minimum

*\*Une fois mélangé, le vernis n'est plus récupérable après ce temps.*

- + **Conseils** : Le contenant utilisé pour faire le mélange doit être propre et sec.  
Le liquide B ne doit jamais entrer en contact avec un autre liquide que le A.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

*Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et un masque lors de l'application et de la manipulation des produits.*

## PREMIERS SOINS

*Il contient du ciment Portland et du sable (silice cristalline).*

- *En cas de contact avec les YEUX : Rincer abondamment les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes.*
- *En cas de contact avec la PEAU : Laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation.*
- *En cas D'INNALATION: Amener la victime consciente à l'air frais.*
- *En cas D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.*

## GARANTIE

*Silex élément certifie que le produit est libre de tout défaut de fabrication à la sortie de l'usine. L'utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d'une application conforme aux instructions de cette étiquette. La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit.*

## RESPONSABILITÉ

*Il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire le mode d'emploi avant l'utilisation du produit. Consulter notre site web au [www.silexelement.com](http://www.silexelement.com) ou télécharger le guide :*

*\*Pour un complément d'informations, référez-vous au guide complet d'application de l'enduit béton ciré fini lisse de Silex Élément.*

**\*\*\*TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS\*\*\***



Pour plus d'information

