



MODE D'EMPLOI DU VERNIS 2 COMPOSANTS POLYURÉTHANE Â BASE D'EAU - XTREM XS

01 Avant l'application

+ Réception de la commande

Voici ce que vous devez recevoir:

- 2 bidons de vernis bi-composant (un bidon pour la partie (A) et un autre pour la partie (B)), en veillant à respecter le ratio : 3 parts de (A) pour 2 parts de (B).

+ Préparation de la surface

Appliquer le mélange catalysé (après mélange de la partie A et de la partie B), après la seconde couche de béton ciré et sèche et poncée depuis 12h minimum.

05 Application du vernis 2 composants - 1ère COUCHE

Ce vernis sert à la fois d'apprêt et de couche protectrice.

+ Préparation du mélange pour la première couche d'apprêt :

- Préparez le mélange en respectant les proportions (3 A pour 2 B).
- Laissez reposer le mélange 10 minutes après l'avoir remué.
- Incorporez 7 volumes d'eau au mélange catalysé.
- À l'aide d'un rouleau à poils d'oursin, appliquez généreusement sur toute la surface, puis essuyez l'excédent.
- La durée de vie en pot du vernis est de 15 minutes*.
- Appliquez une première couche à l'aide d'un rouleau à peinture en mousse.

+ Temps de séchage : Une fois la première couche sèche, il faut appliquer la seconde.

06 Application d'un vernis bi-composant - DEUXIÈME ET TROISIÈME COUCHE

+ Techniques d'application:

- Répétez la même opération que pour la 1ère couche de vernis (apprêt) CEPENDANT, le rapport entre le vernis qualifié et l'eau doit être de : 2 parts d'eau pour une part de vernis.

+ Temps de séchage : Sec au toucher.

+ Temps de séchage : appliquer la TROISIÈME couche une fois que la SECONDE est sèche.

+ Conseil: Les 3 couches doivent être appliquées le même jour, sinon un léger ponçage est nécessaire entre les couches..

+ Temps de séchage final : 24 heures minimum

Premiers soins et précautions

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et un masque lors de l'application et de la manipulation des produits.

PREMIERS SOINS

Il contient du ciment Portland et du sable (silice cristalline).

- En cas de contact avec les YEUX : Rincer abondamment les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes.
- En cas de contact avec la PEAU : Laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation.
- En cas D'INHALATION: Amener la victime consciente à l'air frais.
- En cas D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

GARANTIE

Silex élément certifie que le produit est libre de tout défaut de fabrication à la sortie de l'usine. L'utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d'une application conforme aux instructions de cette étiquette. La responsabilité du manufacturier se limite au remplacement du produit.

RESPONSABILITÉ

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de lire le mode d'emploi avant l'utilisation du produit. Consulter notre site web au www.silexelement.com ou télécharger le guide :

*Pour un complément d'informations, référez-vous au guide complet d'application de l'enduit béton ciré fini lisse de Silex Élément.

*****TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS*****



Pour plus d'information

